

TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS_4-100







Version: 2016_01

1K ACRYLIC PRIMER 4-100

Eurolux 1K Acrylic Primer 4-100 ist ein ein-komponenter Grundierung Füller mit ausgezeichneter Haftung. Der Primer trocknet schnell, hat hoher Füllkraft und ist sehr leicht schleifbar. Überlackierbar mit Eurolux 2K Decklacken und 1K Basislack.

Farbton: Grau

VOC-konform. Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

	Mischungsverhältnis (in Volume), bei 20°C	100% 1K Acrylic Primer 4-100 0 - 15% Verdünnung 3-70		
	Topfzeit	-		
	Spritzviskosität, DIN 4, bei 20°C	Airless: 30 – 100 s Druckluftspritzen: 20 – 30 s		
	Verarbeitung	Streichen, Rollen Airless/Airmix: 0,28 – 0,43 mm. 120 – 160 bar Druckluftspritzen: 1,6 – 1,8 mm. 3,5 – 4,5 bar		
	Spritzgänge	1 - 2; Trockenschichtdicke 50 – 70 µm		
	Ablüftzeit bei 20°C	10 - 15 min		
	Trocknung bei 20°C:	<u>Überlackierbar</u> 30 min	<u>Griffest</u> 2 – 3 hr	<u>Fully cured</u> 12 hr
	Theoretische Ergiebigkeit	6 - 8 m ² /l (50 µm Trockenschichtdicke)		
	VOC-Gesetzgebung	VOC-konform 2004/42/IIIB(c)(540)<540		
	Lagerung	Von Zündquellen fernhalten. Trocken, kühl, und bei guter Durchlüftung lagern. Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht verlagern. Lager Temperatur oberhalb + 3°C.		
	Lagerbeständigkeit	Im verschlossenen Originalgebinde: 1 Jahre lagerfähig		

Die Technischen Daten aus diesen Publikationen beruhen auf unserem heutigen Wissenstand und geben Ihnen unverbindlichen Darstellung von den Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Der Benutzer soll sich sorgfältig vergewissern, dass das Produkt für den zugeordneten Anwendungsbereich nützlich ist. Garantieleistungen von diesem Arbeitsblatt können nicht in Anspruch genommen werden.