

TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS_4-200

Version: 2016_02

2K ACRYLIC PRIMER FILLER 4-200

Ein Zwei-Komponenten High Build Acrylic Primer Füller for Auto und Lkw Reparatur.

Eurolux 2K Acrylic Primer Filler 4-200 ist ein Dickschichtfüller, mit hoher Füllkraft und sehr guter Haftung und mechanische Eigenschaften.

Schnell trocknend, hervorragende Haftung, und sehr leicht schleifbar.

Überlackierbar mit Eurolux 2K Decklacken und 1K Basislack.

Farbton: Grau

VOC-konform. Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

	Mischungsverhältnis (in Volume), bei 20°C	100% 2K Acrylic Primer 4-200 20% 2K Härter 2-20 0 - 15% 2K Verdünnung 3-50 Std / 3-51 Fast
	Topfzeit	Ca 2 – 3 hr
	Spritzviskosität, DIN 4, bei 20°C	Airless: 30 – 100 s Druckluftspritzen: 20 – 30 s
	Verarbeitung	Streichen, Rollen Airless/Airmix: 0,28 – 0,43 mm. 120 – 160 bar Druckluftspritzen: 1,6 – 1,8 mm. 3,5 – 4,5 bar
	Spritzgänge	1 - 3; Trockenschichtdicke 60 – 120 µm
	Ablüftzeit bei 20°C	10 - 15 min
	Trocknung bei 20°C: 60°C:	2 – 3 hr 30 min
	Theoretische Ergiebigkeit	7 – 8 m ² /l (60 µm Trockenschichtdicke)
	VOC-Gesetzgebung	VOC-konform 2004/42/IIIB(c)(540)<540
	Lagerung	Von Zündquellen fernhalten. Trocken, kühl, und bei guter Durchlüftung lagern. Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht verlagern. Lager Temperatur oberhalb + 3 °C.
	Lagerbeständigkeit	Im verschlossenen Originalgebinde: 2 Jahre lagerfähig

Die Technischen Daten aus diesen Publikationen beruhen auf unserem heutigen Wissenstand und geben Ihnen unverbindlichen Darstellung von den Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Der Benutzer soll sich sorgfältig vergewissern, dass das Produkt für den zugeordneten Anwendungsbereich nützlich ist. Garantieleistungen von diesem Arbeitsblatt können nicht in Anspruch genommen werden.