

## TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS\_5-210

Version: 2015\_01

### 1K ALKYD TOPCOAT 5-210

**Eurolux 1K Industrie Alkyd Topcoat 5-210 ist ein Ein-Komponenten, schnell trocknender Alkyd Decklack zum Spritzen, geeignet für Stahl und Holzoberflächen. Der Decklack hat einen hohen Glanz, haftet ausgezeichnet, trocknet schnell und hat gute mechanische und chemische Eigenschaften.**

**Verarbeitung: nur Spritzen.**

**Farbton: nach Maßgabe der Eurolux Commercial Vehicles Colour Box**

**Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.**



**Mischungsverhältnis (in Volume), bei 20°C**

**100% 1K Industrie Alkyd Topcoat 5-210  
0 – 40% 1K Verdünnung 3-70**

**Topfzeit**

-



**Spritzviskosität, DIN 4, bei 20°C**

**Airless: 30 – 100 s  
Druckluftspritzen: 20 – 30 s**



**Verarbeitung**

**Airless/Airmix: 0,28 – 0,43 mm. 120 – 160 bar  
Druckluftspritzen: 1,6 – 1,8 mm. 3,5 – 4,5 bar**



**Spritzgänge**

**1 - 2; Trockenschichtdicke 40 – 60 µm**



**Ablüftzeit bei 20°C**

**10 - 15 min**



**Trocknung bei 20°C:**

**Staubtrocken**

**Griffest**

**Fully cured**

**1 hr**

**4 hr**

**übernacht**

**Theoretische Ergiebigkeit**

**8- 9 m<sup>2</sup>/l (40 µm Trockenschichtdicke)**

**Lagerung**

**Von Zündquellen fernhalten. Trocken, kühl, und bei guter Durchlüftung lagern. Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht verlagern.  
Lager Temperatur oberhalb + 3°C.**

**Lagerbeständigkeit**

**Im verschlossenen Originalgebinde: 2 Jahre lagerfähig**

**Die Technischen Daten aus diesen Publikationen beruhen auf unserem heutigen Wissenstand und geben Ihnen unverbindlichen Darstellung von den Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Der Benutzer soll sich sorgfältig vergewissern, dass das Produkt für den zugeordneten Anwendungsbereich nützlich ist. Garantieleistungen von diesem Arbeitsblatt können nicht in Anspruch genommen werden.**