

TECHNICAL DATA SHEET









Doc. Nr. TDS_7-500

Version: 2016_01

1K BASECOAT
7-500

Ein Ein-Komponenten schnell trocknender Basislack mit Metallic- Perl- und Xirallic Effekt.
Eurolux 1K Basecoat 7-500 ist ein schnelltrocknender Basislack mit sehr guter Haftung und sehr gutem Fließverhalten. Geeignet für Ganz- und Teillackierung von PKW und Kommerzfahrzeugen. Überlackierbar mit Eurolux 2K Klarlacken. Erhältlich in Metallic, Perle und Xirallic Farben.
Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

	Mischungsverhältnis (in Volume), bei 20°C	100% 1K Basecoat 7-500 80 - 100% 1K Basecoat Thinner 3-80 Std / 3-81 Fast / 3-82 Slow
	Topfzeit	-
	Spritzviskosität, DIN 4, bei 20°C	16 – 19 s
	Verarbeitung	1,3 – 1,5 mm 2,5 – 3,5 bar
	Spritzgänge	2; Trockenschichtdicke 40 – 60 µm
	Ablüftzeit bei 20°C	5 – 10 min
	Trocknung bei 20°C:	5 – 10 min
	Theoretische Ergiebigkeit	10 m ² /l (50 µm Trockenschichtdicke)
	Lagerung	Von Zündquellen fernhalten. Trocken, kühl, und bei guter Durchlüftung lagern. Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht verlagern. Lager Temperatur oberhalb + 3°C.
	Lagerbeständigkeit	Im verschlossenen Originalgebinde: 2 Jahre lagerfähig

Die Technischen Daten aus diesen Publikationen beruhen auf unserem heutigen Wissenstand und geben Ihnen unverbindlichen Darstellung von den Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Der Benutzer soll sich sorgfältig vergewissern, dass das Produkt für den zgedachten Anwendungsbereich nützlich ist. Garantieleistungen von diesem Arbeitsblatt können nicht in Anspruch genommen werden.