

TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS_S610
 Version: 2016_01

1K ALKYD PRIMER RED BROWN S610

Eurolux 1K Alkyd Primer Red Brown S610 ist ein Ein-Komponenten, schnell trocknender Alkyd Primer. Auch geeignet als Primer Topcoat direct-to-metal, direct-on-rust. Hoher Rostschutz, haftet ausgezeichnet, trocknet schnell und hat gute mechanische und chemische Eigenschaften. Farbton: rotbraun Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.



Mischungsverhältnis (in Volume), bei 20°C **100% 1K Primer S610**
0 – 10% 1K Verdünnung 3-70

Topfzeit

-



Spritzviskosität, DIN 4, bei 20°C

Airless: 30 – 100 s



Verarbeitung

Streichen, Rollen
Airless: 0,28 – 0,43 mm. 120 – 160 bar



Spritzgänge

1 - 2; Trockenschichtdicke 70 – 120 µm



Ablüftzeit bei 20°C

5 - 10 min



Trocknung bei 20°C:

Staubtrocken

Griffest

Fully cured

15 -20 min

1,5 hr

übernacht

Theoretische Ergiebigkeit

Ca 10 m²/l (40 µm Trockenschichtdicke)

Lagerung

Von Zündquellen fernhalten. Trocken, kühl, und bei guter Durchlüftung lagern. Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht verlagern. Lager Temperatur oberhalb + 3°C.

Lagerbeständigkeit

Im verschlossenen Originalgebinde: 2 Jahre lagerfähig

Die Technischen Daten aus diesen Publikationen beruhen auf unserem heutigen Wissenstand und geben Ihnen unverbindlichen Darstellung von den Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Der Benutzer soll sich sorgfältig vergewissern, dass das Produkt für den zugeordneten Anwendungsbereich nützlich ist. Garantieleistungen von diesem Arbeitsblatt können nicht in Anspruch genommen werden.