

TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS_4-100

Version: 2016_01

1K ACRYLIC PRIMER 4-100

Eurolux 1K Acrylic Primer 4-100 is een 1-component Primer Filler met uitstekende hechting. Het product droogt snel, heeft hoge vuleigenschappen en schuurt zich goed. Overspuitbaar met Eurolux 2K Topcoat en 1K Basecoat. Kleur: grijs. Alleen voor professioneel gebruik.



Mengverhouding (in volume), bij 20°C

**100% 1K Acrylic Primer 4-100
0 - 15% 1K Thinner 3-70**



Verwerkingsviscositeit, DIN 4, at 20°C

**Airless/Airmix: 30 -100 s
Airspray druk: 20 - 30 s**



Applicatie methode

**Met kwast of roller
Airless/Airmix: 0,28 – 0,43 mm., 120 – 160 bar
Airspray druk: 1,6 – 1,8 mm., 3,5 – 4,5 bar**



Aantal spuitlagen

1 - 2; Laagdikte 50 – 70 µm



Uitdampen bij 20°C

10 - 15 min



Droogtijd bij 20°C:

**Overspuitbaar
30 min.**

**Hanteerbaar
2 - 3 hr**

**Fully cured
Overnacht**

Theoretische dekking

6 – 8 m²/l (50 µm droge laagdikte)

Opslag

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goede geventileerde plaats bewaren. Opslag temperatuur boven 3°C.

Houdbaarheid

1 jaar

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.