

TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS_4-200

Version: 2016_01

2K ACRYLIC PRIMER FILLER 4-200

Een 2-componenten high build Acrylic Primer Filler voor auto en truck reparatie.
Eurolux 2K Acrylic Primer Filler 4-200 heeft hoog vullende, dekkende, mechanische en goed hechtende eigenschappen. Snel drogend, uitstekende hechting en zeer goede schuurbaarheid.

Ook nat-in-nat verwerkbaar.

Kleur: grijs.

Alleen voor professioneel gebruik.



Mengverhouding (in volume), bij 20°C

100% 2K Acrylic Primer Filler 4-200
20% 2K Hardener 2-20
0 – 15% 2K Thinner 3-50 Std / 3-51 Fast

Potlife

ca. 2 - 3 hr



Verwerkingsviscositeit,
DIN 4, at 20°C

Airless: 30 - 100 s
Airspray druk: 20- 30 s



Applicatie methode

1,6 – 1,8 mm
3,5 – 4,5 bar



Aantal spuitlagen

1 - 3; Laagdikte 60 – 120 µm



Uitdampen bij 20°C

10 - 15 min



Droogtijd bij
20°C:

2 -3 hr

60°C:

30 min

Theoretische dekking

8 - 9 m²/l (60 µm droge laagdikte)

VOC-regelgeving

VOC-compliant
2004/42/IIIB(c)(540)<540

Opslag

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goede geventileerde plaats bewaren.
Opslag temperatuur boven 3°C.

Houdbaarheid

2 jaar

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.