

TECHNICAL DATA SHEET









Doc. Nr. TDS_4-500

Version: 2016_01

2K HS SURFACER
4-500

Een 2-componenten High Solid Acrylic Primer Filler voor auto en truck reparatie.
Eurolux 2K HS Surfacer 4-500 is een hoogwaardig product: hoge anticorrosie, goed vullend, uitstekende hechting en zeer goed schuurbaar. De Surfacer wordt in onze productie over de parelmolen gemalen en heeft daardoor een hele fijne gemalen structuur, wat een mooi glad oppervlakte verzekert.
Alleen voor professioneel gebruik.
Verkrijgbaar in de kleuren: grijs (4-500) – donkergrijs (4-501) – zwart (4-503) – wit (4-502)

	Mengverhouding (in volume), bij 20°C	100% 2K HS Surfacer 4-500 / 4-501 / 4-502 / 4-503 25% 2K HS Hardener 2-50 0 – 15% 2K Thinner 3-50 Std / 3-51 Fast
	Potlife	ca. 2 - 3 hr
	Verwerkingsviscositeit, DIN 4, at 20°C	20 - 30 s
	Applicatie methode	1,6 – 1,8 mm 3,5 – 4,5 bar
	Aantal spuitlagen	1 - 3; Laagdikte 60 – 120 µm
	Uitdampen bij 20°C	10 - 15 min
	Droogtijd bij 20°C: 60°C:	2 -3 hr 30 min
	Theoretische dekking	8 - 9 m ² /l (60 µm droge laagdikte)
	VOC-regelgeving	VOC-compliant 2004/42/IIIB(c)(540)<540
	Opslag	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goede geventileerde plaats bewaren. Opslag temperatuur boven 3°C.
	Houdbaarheid	2 jaar

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.