

TECHNICAL DATA SHEET









Doc. Nr. TDS_4-710

Version: 2016_01

2K EPOXY PRIMER SURFACER 4:1 4-710

Een 2-componenten high build Epoxy Primer/Surfacer voor auto's en bedrijfsvoertuigen.
Eurolux 2K Epoxy Primer Surfacer 4-700 bevat zinkfosfaat voor extra anti-corrosie bescherming.
Hoge anti-corrosie, dekking, mechanische en chemische eigenschappen. Toepasbaar als Primer in Epoxy, Acrylic of Polyurethaan systemen. Excellente hechting op staal, zink en aluminium ondergronden.
Kleur: grijs.
Alleen voor professioneel gebruik.

	Mengverhouding (in gewicht), bij 20°C	100% 2K Epoxy Surfacer 4-710 25% 2K Epoxy Hardener 2-71 0 – 10% Epoxy Thinner EP-1			
	Potlife	ca. 2 – 3 hr			
	Verwerkingsviscositeit, DIN 4, at 20°C	20– 30 s			
	Applicatie methode	1,6 – 1,8 mm. 3,5 – 4,5 bar			
	Aantal spuitlagen	1 - 2			
	Uitdampen bij 20°C	10 - 20 min			
	Droogtijd bij 20°C:	Stofdroog:	Hanteerbaar:	Overspuitbaar met Epoxy Topcoat:	Overspuitbaar met PUR / Acrylic Topcoat:
		0,5 hr	4 hr	3 hr	3 hr
		Overspuitbaar zonder schuren: max. 1 maand			
	Theoretische dekking	Droog: 60 µm 100 µm	Nat: 110 µm 185 µm	Theor. dekking 9,0 m2/l 5,5 m2/l	
	Opslag	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goed geventileerde plaats bewaren. Opslagtemperatuur boven 3°C.			
	Houdbaarheid	2 jaar			

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.