

## TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS\_5-210

Version: 2015\_01


1k alkyd topcoat  
5-210

**Eurolux 1K Alkyd Topcoat 5-210 is een 1 component, snel drogende Alkyd Topcoat voor spuitdoeleinden. Hoge glans, voor staal en houten oppervlakten.**

**Snel drogende Topcoat met excellente chemische en mechanische eigenschappen.**

**Applicatie: alleen spuiten.**

**Beschikbaar in een grote range van uni kleuren. Alleen voor professioneel gebruik.**



**Mengverhouding (in volume), bij 20°C**

**100% 1K Alkyd Topcoat 5-210  
0 - 40% 1K Thinner 3-70**



**Verwerkingsviscositeit, DIN 4, at 20°C**

**Airless/Airmix: 80 -100 s  
Airspray druk: 22 - 30 s**



**Applicatie methode**

**Airless/Airmix: 0,3 – 0,5 mm., 100 – 150 bar  
Airspray druk: 1,3 – 1,5 mm., 2,5 – 3,5 bar**



**Aantal spuitlagen**

**1 - 2; Laagdikte 40 – 60 µm**



**Uitdampen bij 20°C**

**10 - 15 min**



**Droogtijd bij 20°C:**

**Stofdroog  
1 hr**

**Hanteerbaar  
4 hr**

**Fully cured  
Overnacht**

**Theoretische dekking**

**9 m<sup>2</sup>/l (40 µm droge laagdikte)**

**Opslag**

**Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goede geventileerde plaats bewaren. Opslag temperatuur boven 3°C.**

**Houdbaarheid**

**2 jaar**

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.