

TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS_5-400







Version: 2015_01

2K ACRYLIC TOPCOAT 5-400

Een 2-componenten Acrylic Topcoat, als hoogglans toplaag met een zeer goede duurzaamheid en hoge anti-scratch eigenschappen.

Eurolux 2K AC Topcoat 5-400 is een hoogglanzende, niet vergelende Topcoat met excellente chemische en mechanische eigenschappen. Hoge UV-bescherming. Geschikt voor metalen oppervlaktes en auto en truck reparatie. Lucht drogend en geforceerd drogend. Geeft een langdurige oppervlakte bescherming en heeft een excellente dekking. Beschikbaar in een grote range van uni en effect kleuren.

Alleen voor professioneel gebruik.

	Mengverhouding (in volume), bij 20°C	100% 2K AC Topcoat 5-400 50% 2K Hardener 2-200 Std / 2K Hardener 2-200 Fast 2K Universal Hardener 2-900 Std / 2-901 Fast 15% 2K Thinner 3-50 Std / 3-51 Fast / 3-52 Slow		
	Potlife	ca. 3 - 4 hr		
	Verwerkingsviscositeit, DIN 4, bij 20°C	16 – 19 s		
	Applicatie methode	1,3 – 1,5 mm 2,5 – 3,5 bar		
	Aantal spuitlagen	2; Laagdikte 40 – 60 µm		
	Uitdampen bij 20°C	10 - 15 min		
	Droogtijd bij 20°C:	<u>Stofdroog</u> 30 min	<u>Hanteerbaar</u> 7 – 8 hr	<u>Fully cured</u> overnacht
	60°C:	5 min	25 min – 30 min	1,5 hr
	Theoretische dekking	10-12 m ² /l (50 µm droge laagdikte)		
	VOC-regelgeving	VOC-compliant 2004/42/IIIB(e)(840)590		
	Opslag	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goede geventileerde plaats bewaren. Opslag temperatuur boven 3°C.		
	Houdbaarheid	4 jaar		

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.