

## TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS\_7-500

Version: 2016\_01

### 1K BASECOAT 7-500

Een 1-component snel drogende Basecoat met metallic, parel of xirallic effect.

Eurolux 1K Basecoat 7-500 is een snel drogende basislak met zeer goede hechting en optimale vloeieigenschappen. Uitstekende dekkraft. Geschikt voor het volledig of gedeeltelijk overspuiten van auto's en bedrijfsvoertuigen. Kan overgespoten worden met alle Eurolux 2K Clearcoats.

Verkrijgbaar in metallic, parel en xirallic kleuren.

Alleen voor professioneel gebruik.

|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mengverhouding (in volume), bij 20°C   | 100% 1K Basecoat 7-500<br>80 - 100% 1K Basecoat Thinner 3-80 Std / 3-81 Fast / 3-82 Slow                                                                                                    |
|                                                                                     | Potlife                                | -                                                                                                                                                                                           |
|   | Verwerkingsviscositeit, DIN 4, at 20°C | 16 – 190 s                                                                                                                                                                                  |
|  | Applicatie methode                     | 1,3 – 1,5 mm<br>2,5 – 3,5 bar                                                                                                                                                               |
|  | Aantal spuitlagen                      | 2; Laagdikte 40 – 60 µm                                                                                                                                                                     |
|  | Uitdampen bij 20°C                     | 5 - 10 min                                                                                                                                                                                  |
|  | Droogtijd bij 20°C                     | 5 – 10 min                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | Theoretische dekking                   | 10 m²/l (50 µm droge laagdikte)                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | Opslag                                 | Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goede geventileerde plaats bewaren. Opslag temperatuur boven 3°C. |
|                                                                                     | Houdbaarheid                           | 2 jaar                                                                                                                                                                                      |

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.