

TECHNICAL DATA SHEET









Doc. Nr. TDS_S257

Version: 2016_01

2K HS SPUITPLAMUUR S257

Een 2-componenten High Solid Acrylic Primer Filler, ontwikkeld voor industrieel gebruik.
Eurolux 2K HS SPUITPLAMUUR S257 is een primer/filler met uitstekende hechteigenschappen, snel drogend en zeer goed schuurbaar. Ook nat-in-nat verwerkbaar. Uitstekende hechting op metalen en houten ondergronden, OSB-platen, etc.
Kleur: grijs
Alleen voor professioneel gebruik.

	Mengverhouding (in volume), bij 20°C	100% 2K HS SPUITPLAMUUR S257 33% 2K HS Hardener H267 0 – 15% 2K Thinner 3-50 Std / 3-51 Fast
	Potlife	ca. 2 - 3 hr
	Verwerkingsviscositeit, DIN 4, at 20°C	Airless: 30 -100 s Airspray druk: 20 - 30 s
	Applicatie methode	Met roller of kwast Airless/Airmix: 0,28 – 0,43 mm. 120 – 160 bar Airspray druk: 1,6 – 1,8 mm. 3,5 – 4,5 bar
	Aantal spuitlagen	1 - 3; Laagdikte 60 – 120 µm
	Uitdampen bij 20°C	10 - 15 min
	Droogtijd bij 20°C: 60°C:	2 -3 hr 30 min
	Theoretische dekking	8 - 9 m ² /l (60 µm droge laagdikte)
	VOC-regelgeving	VOC-compliant 2004/42/IIB(c)(540)<540
	Opslag	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goede geventileerde plaats bewaren. Opslag temperatuur boven 3°C.
	Houdbaarheid	2 jaar

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.