

TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS_S610







Version: 2016_01

1K ALKYD PRIMER RED BROWN S610

Eurolux 1K Alkyd Primer Red Brown S610 is een 1-component Primer op alkyd basis. Ook toepasbaar als een Primer-Topcoat direct-to-metal, direct-op-roest.

Snel drogend, anti-corrosie, mechanisch stabiel en resistent tegen chemicaliën.

Alleen voor professioneel gebruik.

	Mixing ratio	100% 1K Primer S610 0 – 10% 1K Thinner 3-70		
	Verwerkingsviscositeit, DIN 4, bij 20°C	Airless: 30 – 100 s		
	Applicatie methode	Met kwast of roller Airless: 0,28 – 0,43 mm. 120 – 160 bar		
	Aantal lagen	1 - 2; Droge laagdikte 70 – 120 µm		
	Uitdampen bij 20°C	5 - 10 min		
	Droogtijd bij 20°C:	<u>Stofdroog:</u> 15 – 20 min	<u>Hanteerbaar:</u> 1,5 hr	<u>Fully cured:</u> overnacht
	Theoretisch verbruik	Ca. 10 m²/l (40 µm droge laagdikte)		
	Opslag	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goede geventileerde plaats bewaren. Opslag temperatuur boven 3°C.		
	Houdbaarheid	2 jaar		

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zich zelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties/claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.