

## TECHNICAL DATA SHEET



Doc. Nr. TDS\_S720

Version: 2016\_01

### 2K BETON IMPREGNATOR 5 : 1 S720

**Eurolux S720 Beton Impregnator is een 2K Impregnator voor beton. Toepasbaar als een Impregnator/Primer vóór het aanbrengen van de toplaag. Uitstekende impregnerende eigenschappen. De ondergrond dient droog en schoon te zijn. Door op nieuwe vloeren een impregnator als voorbehandeling te gebruiken, wordt het verbruik van de toplaag beperkt. Kan ook toegepast worden als een tussenlaag, tussen oude en nieuwe floorcoat. Overschilderbaar met Acrylic en Epoxy Floorcoats. Niet als laatste laag aanbrengen. Gebruik alleen in goed geventileerde ruimtes. Alleen voor professioneel gebruik.**



**Mengverhouding (in volume), bij 20°C**

**100% 2K Beton Impregnator S720  
20% 2K Hardener H720**

**Potlife**

**Ca. 2 – 3 hr**



**Verwerkingsviscositeit, DIN 4, bij 20°C**

**-**



**Applicatie methode**

**Met kwast of rolleer  
Gebruik alleen in een goed geventileerde ruimte  
Gebruik een beschermend gezichtsmasker**



**Aantal lagen**

**1; Droge laagdikte 10 – 20 µm (absorbeert gedeeltelijk in de ondergrond)**



**Uitdampen bij 20°C**

**15 – 20 min**



**Droogtijd bij 20°C:**

**overnacht**

**Theoretische dekking**

**5 – 10 m<sup>2</sup>/l**

**Opslag**

**Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goede geventileerde plaats bewaren. Opslag temperatuur boven 3°C.**

**Houdbaarheid**

**2 jaar**

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.