

## TECHNICAL DATA SHEET









Doc. Nr. TDS\_4-210

Version: 2019\_01

### 2K HS PRIMER FILLER 4-210

Een 2-componenten high build Acrylic Primer Filler voor auto en truck reparatie.  
 Eurolux 2K Acrylic Primer Filler 4-210 is een sterk vullende, goed dekkende filler met uitstekende mechanische eigenschappen. Snel drogend, uitstekende hechting en zeer goede schuurbaarheid.  
 Kleur: grijs.  
 Alleen voor professioneel gebruik.

	Mengverhouding (in volume), bij 20°C	100% 2K Acrylic Primer Filler 4-210 25% 2K Hardener 2-210 0 – 15% 2K Verdunner 3-50 Std / 3-51 Fast
	Potlife	ca. 2 - 3 hr
	Verwerkingsviscositeit, DIN 4, at 20°C	Airless: 30 - 100 s Airspray druk: 20- 30 s
	Applicatie methode	1,6 – 1,8 mm 3,5 – 4,5 bar
	Aantal spuitlagen	1 - 3; Laagdikte 60 – 120 µm
	Uitdampen bij 20°C	10 - 15 min
	Droogtijd bij 20°C: 60°C:	2 -3 hr 30 min
	Theoretische dekking	8 - 9 m <sup>2</sup> /l (60 µm droge laagdikte)
	VOC-regelgeving	VOC-compliant 2004/42/IIB(c)(540)<540
	Opslag	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen. De gesloten verpakking op een droge en goede geventileerde plaats bewaren. Opslag temperatuur boven 3°C.
	Houdbaarheid	2 jaar

De informatie in dit technische informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en expertise. De gebruiker zal zichzelf op de hoogte moeten stellen van de bruikbaarheid van dit product voor zijn toepassingen. Er kunnen geen garanties / claims naar aanleiding van deze informatie verleend worden.