

TECHNICAL DATA SHEET







Doc. Nr. TDS_6-850

Version: 2018_01

ANTIGRAVEL HS
 6-850

Eurolux 6-850 Antigraavel HS ist entwickelt für Schützung der Karosserie vor schädlichen Wirkungen von Wetterumständen, Benzin, Öl, Wasser und Streusalz. Bildet eine elastische robuste Beschichtung, die gegen Steinschläge resistent ist. Schalldämmend. Antigraavel HS kann mit Lacken aller Art überlackiert werden.

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Vorbereitung	Schütteln Sie den Behälter vor dem Auftragen ca. 3 Minuten. Entfernen Sie die Kappe und schrauben Sie die Dose an die Spritzpistole.
 Verarbeitung	Benutzen Sie eine Spritzpistole für dickere Schichten, mit nozzle diameter 4 mm. und stellen Sie den Druck ein zwischen 2-4 bar (airpressure). Stellen Sie den Druck zwischen 1,5 und 2 bar (20-30 PSI) ein. Sprühen Sie aus einer Entfernung von etwa 15 – 20 cm.
 Spritzgänge	1 - 2; Trockenschichtdicke 100 µm
 Ablüftzeit bei 20°C	10 – 15 min
 Trocknung bei 20°C:	Überlackierbar nach 3 -4 Stunden
VOC-Gesetzgebung	VOC-konform Max VOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Zustand <840 g/lit.
Lagerung	Von Zündquellen fernhalten. Trocken, kühl, und bei guter Durchlüftung lagern. Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht verlagern. Lager Temperatur oberhalb + 3°C.
Lagerbeständigkeit	Im verschlossenen Originalgebinde: 4 Jahre lagerfähig

Die Technischen Daten aus diesen Publikationen entsprechen unseren heutigen Wissensstand und geben Ihnen unverbindlichen Darstellung von den Anwendungsmöglichkeiten. Die Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Der Benutzer soll sich sorgfältig vergewissern, dass das Produkt für den zgedachten Anwendungsbereich nützlich ist. Garantieleistungen von diesem Arbeitsblatt können nicht in Anspruch genommen werden.